



FIRMA PAROL
ul. KOSZALIŃSKA 49
76-031 MŚCICE, POLAND
tel. +48 94 31 65 255, fax. +48 94 31 65 206
<http://www.parol.com.pl>
firma@parol.com.pl

INFORMACJA TECHNICZNA DLA WYROBÓW

POROFLEX/09

**DOLARO/09, ARINO/09, VENA/09, RYZA/09, KIM/09, LIZA/09, KAMA/09, VENUS/09,
CASCO/09, ATOS/09, MARGO/09, MANTA/09, SARA/09, INGA/09, MARGO/09, LATINO/09**

WŁASNOŚĆ	JEDN. MIARY	METODA BADAŃ	WARTOŚĆ
GRUBOŚĆ	mm		0,9 +/- 0,1
GRAMATURA	g/m ²		min. 600
SZEROKOŚĆ	cm		140
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	stopień niebieskiej skali	PN-ISO 105-BO2:1997	7-8
SIŁA ROZDZIERAJĄCA: WZDŁUŻ W POPRZEK	N	PN-93/P-04966 METODA A2	27 27
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (APARAT MARTINDALE)	Liczba cykli	PN-EN 344:1996	120 000 (wytrzymuje)
ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE ZGINANIE (W TEMP. +20°C)	Liczba cykli	PN-75/C 89058 P.3.14	180 000
SKŁAD: WIERZCH SPÓD	- 11 % PU - 66% PVC - 23% dzianina PES		

**WYROBY POSIADAJĄ ATEST HIGIENICZNY NR 65/PB /251/176/99 – I MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO
PRODUKCJI MEBLI TAPICEROWANYCH
I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ**

WYROBY WYSTĘPUJĄ W WERSJI TRUDNOPALNEJ:

- **CERTYFIKAT FIRA (TFFLF01649) NA POROFLEX Z DODANYM OZNAKOWANIEM POROFLEX TP.**
- **RAPORT Z BADAŃ ZAPALNOŚCI POROFLEXU NR 3/2002 (S.K.) PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 ORAZ NORMY BS 5852:1990**
- **RAPORT Z BADAŃ NR BCO712-79/2/A – POROFLEX Z OZNACZENIEM TP – NA WYZNACZENIE ODPORNOŚCI NA ZAPALENIE WG NORMY PN-EN 1021-1 i 1021-2**

