



FIRMA PAROL
ul. KOSZALIŃSKA 49
76-031 MŚCICE, POLAND
tel. +48 94 31 65 255, fax. +48 94 31 65 206
<http://www.parol.com.pl>
firma@parol.com.pl

INFORMACJA TECHNICZNA DLA WYROBÓW

POROFLEX/DD

DOLARO/DD, ARINO/DD, VENA/DD, RYZA/DD, KIM/DD, LIZA/DD KAMA/DD, VENUS/DD,
CASCO/DD, ATOS/DD, MARGO/DD, MANTA/DD, SARA/DD, INGA/DD, MARGO/DD,

WŁASNOŚĆ	JEDN. MIARY	METODA BADAŃ	WARTOŚĆ
GRUBOŚĆ	mm		1.5
GRAMATURA	g/m ²		min. 700
SZEROKOŚĆ	cm		140
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	stopień niebieskiej skali	PN-ISO 105-BO2:1997	7-8
SIŁA ROZDZIERAJĄCA: WZDŁUŻ W POPRZEK	N	PN-93/P-04966 METODA A2	31.5 28.5
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (APARAT MARTINDALE)	Liczba cykli	PN-EN 344:1996	120 000 (wytrzymuje)
ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE ZGINANIE (W TEMP. +20°C)	Liczba cykli	PN-75/C 89058 P.3.14	90 000
SKŁAD: WIERZCH SPÓD	-11 % PU - 46 % PVC - 43 % dzianina PES + COTT		

WYROBY POSIADAJĄ ATEST HIGIENICZNY NR 65/PB /251/176/99 – I MOGĄ BYĆ STOSOWANE DO
PRODUKCJI MEBLI TAPICEROWANYCH I TAPICERKI SAMOCHODOWEJ

