



FIRMA PAROL
ul. KOSZALIŃSKA 49
76-031 MŚCICE, POLAND
tel. +48 94 31 65 255, fax. +48 94 31 65 206
<http://www.parol.com.pl>
firma@parol.com.pl

INFORMACJA TECHNICZNA DLA WYROBÓW

POROFLEX/TB

DOLARO/TB, ARINO/TB, VENA/TB, RYZA/TB, KIM/TB, LIZA/TB, KAMA/TB, VENUS/TB, CASCO/TB, ATOS/TB, MARGO/TB, MANTA/TB, SARA/TB, INGA/TB, MARGO/TB, LATINO/TB

WŁASNOŚĆ	JEDN. MIARY	METODA BADAŃ	WARTOŚĆ
GRUBOŚĆ	mm		0,9 +/- 0,1
GRAMATURA	g/m ²		700
SZEROKOŚĆ	cm		140
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	stopień niebieskiej skali	PN-ISO 105-BO2:1997	7-8
SIŁA ROZDZIERAJĄCA: - WZDŁUŻ - W POPRZEK	N	PN-93/P-04966 METODA A2	35 54,1
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (APARAT MARTINDALE)	Liczba cykli	PN-EN 344:1996	120 000 (wytrzymałe)
ODPORNOŚĆ NA WIELOKROTNE ZGINANIE (W TEMP. +20°C)	Liczba cykli	PN-75/C 89058 P.3.14	120 000
SKŁAD: - WIERZCH - SPÓD	11% PU 32% PVC 57% TKAN. COTT+PES		

WSZYSTKIE ZBADANE I WYMIENIONE W POWYŻSZEJ TABELI WŁAŚCIWOŚCI PORFLEXU – **DOLARO TB**, ZGODNE SĄ Z WYMAGANIAMI ZALECANymi PRZEZ **IPS** DLA MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO NA **TAPICERKĘ MEBLOWĄ**

